


CM 77


UltraFLEX



Silānu bāzes ļoti elastīga flīžu līme pielietojumam uz visa veida pamatnēm

ĪPAŠĪBAS

- ▶ Īpaši stiprs pielipšanas spēks
- ▶ ļoti elastīga
- ▶ nav nepieciešams gruntēt
- ▶ gatava lietošanai
- ▶ piemērota vairumam materiālu
- ▶ ķīmiski izturīga
- ▶ slāpē skaņas līdz 14 dB
- ▶ nesatur šķīdinātājus
- ▶ ūdens un sala izturīga



PIELIETOJUMS

CM 77 lieto keramikas flīžu un plātņu, marmora, dabiskā akmens flīžu/plātņu, klinkera, koka skaidu plātņu, porcelāna, stikla mozaīku u. c. līmēšanā. To var lietot arī konstrukciju elementu, saliekamu komponentu, profilu un sekciju līmēšanā. Piemērota lietošanai gan iekšdarbos, gan ārā darbos. CM 77 nodrošina izturīgu sasaisti ar visām kritiskajām pamatnēm, jo īpaši, ja līmēšana jāveic uz vibrācijai pakļautām virsmām. Šī līme pielīp bez gruntēšanas pie metāla, koka, betona, cementa apmetumiem, cementa bezšuvju javām (vismaz 28 dienas vecas), šķiedru cementa plātnēm/flīzēm, koka skaidu plātnēm, esošām flīzēm un mākslīgā akmens grīdām, kā arī pie apsildāmām grīdām. CM 77 ir piemērota arī lietošanai uz svaiga betona un cementa javām. Tādā gadījumā ir svarīgi hermetizēt virsmas ar grunti (CT 19 vai CN 94). Tāpat CM 77 ir piemērota darbam tādās zonās, kas pakļautas ķīmikāliju iedarbībai, kā arī pastāvīgi mitrās zonās, piemēram, automašīnu mazgātavās, spa kompleksos, komerciālās virtuvēs, alus darītavās, skābarības tvertnēs, dzīvnieku patversmēs, fermās, peldbaseinos un laboratorijās. CM 77, pateicoties savam ķīmiskajam sastāvam, ir vislabākā līme, jo īpaši lielu

keramisko vai sintētisko materiālu plātņu (virs 1 m²) salīmēšanai.

PAMATNES SAGATAVOSANA

CM 77 pielīp pie visiem nebojātiem, nesošiem, tīriem un sausiem materiāliem, uz kuriem nav vielu, kas varētu mazināt adhēzijas spēju. Nelīdzenas virsmas ir jāizlīdzina, un caurumi ir jāaizpilda 12 stundas pirms līmes uzklāšanas.

DARBA VEIKŠANA

Uzklājiet CM 77, izmantojot plānas kārtas uzklāšanas metodi. Apsmidziniet līmes slāni ar plānu ūdens kārtiņu, lai tādējādi paātrinātu sacietēšanas procesu. Svarīgi: ūdens noteikti jāizsmidzina kā migliņa; tas nedrīkst "pārpludināt" līmes slāni. Samitrināšana ir būtiska, ja nepieciešams uzstādīt lielas plātnes. Ja ir jāsalīmē lielas plātnes, jāuzklāj līme gan uz pamata virsmas, gan uz plātnes, lai nodrošinātu maksimālu saķeri. Ja darbs jāpārtrauc uz ilgāku laiku, aizveriet līmes spaini. Ja līme ilgstoši jāuzglabā, pārklājiet spainī esošo līmi ar plēvi. Uzklājot keramikas segumus, kas tiks pakļauti ekspluatācijai smagas slodzes apstākļos, piemēram, spa kompleksos, peldbaseinos vai mašīntelpās, ir nepieciešams nodrošināt visas virsmas ūdensnecaurīdību, ņemot vērā slodzi, un izmantot Ceresit CR 166 elastīgo hidroizolāciju. Malu, stūru un kustīgu savienojumu zonās hidroizolācijas slānī ir jāiestrādā CL 152 blīvējošā lente un CL 62 stūra elementi. Lieko svaigo līmi var noņemt ar eļļu. Nekādā gadījumā nelietojiet ūdeni. Sacietējušu līmi var notīrīt tikai mehāniski. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar

sausu drāniņu, nepieciešamības gadījumā izmantojiet eļļu vai spirtu. Izšuvošanu var sākt jau pēc 24 stundām.

PIEZĪME!

CM 77 ir līme uz silāna bāzes, kas sacietē, reaģējot ar mitrumu. Tādēļ instrumentus un flīžu virsmas nav iespējams notīrīt ar ūdeni. Virsmas un instrumenti ir jānoslauka ar sausu drāniņu. Līmes atliekas var noņemt ar spirtu, eļļu vai krāsu šķīdinātāju. Izņemiet no iepakojuma jebkādas sacietējušas līmes kārtiņas, kas, iespējams, ir izveidojušās uz līmes, piemēram, nepareizas uzglabāšanas rezultātā. Neiemašiet šādu sacietējušu kārtiņu līmē. Pēc lietošanas cieši aizveriet atvērto līmes spaini.

IESAINOJUMS

8 kg plastmasas spainīši

TEHNISKIE DATI

Bāze: reaģētspējīgu sveķu līme uz silāna bāzes ar minerālām pildvielām un piedevām

Blīvums: 1,6 kg/m³

Krāsa: balta

Darbu veikšanas temperatūra: no +5 °C līdz +35 °C

Atklātais laiks: aptuveni 45 minūtes

Slīde: - ≤ 0,2 mm
- ≤ 0,5 mm saskaņā ar EN 12004 + A1 standartu

Gatavība šuvošanai: pēc 24 stundām

Izturība pret ķīmikālijām: pēc 7 dienām

Temperatūras izturība pilnīgi sacietējušā stāvoklī: -30 °C - +85 °C

Pielipšanas spēks: sākotnējā adhēzija: ≥ 2,0 N/mm²
saskaņā ar EN 12004+A1 standartu

Adhēzija:
- adhēzija pēc iegremdēšanas ūdenī: ≥ 2,0 N/mm²
- adhēzija pēc termiskās novecošanas: ≥ 2,0 N/mm²
saskaņā ar EN 12004 + A1 standartu

Bīdes izturība: ≥ 2 N/mm² visos glabāšanas apstākļos

Reakcija uz uguni: E klase

Bīstamās vielas: skatīt drošības datu lapu

Aptuvenais izlietojums (attiecas uz līdzenu pamatni, atkarībā no pamatnes līdzenuma un plāksnīšu veida izlietojums var mainīties):

špakteles zobu izmēri (mm)	CM 77 daudz. (kg/m ²)
3	1,5
4	1,8
6	2,8
8	3,4

Uzglabāšana: Aptuveni 12 mēneši, glabājot cieši noslēgtā traukā vēsā un sausā vietā. Pēc lietošanas atvērtais līmes spainītis ir cieši jāaizver.

Produkts atbilst standartam EN 12004:2008.

Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālruniem:



Henkel Balti OÜ
Sōbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Andis Londenbergs +371 29414813

Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī piederīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN) standartus. Iepriekšminētās īpašības ir pamatotas uz praktisko pieredzi un uzliktajām pārbaudēm. Garantētām īpašībām un iespējamam pielietojumam, kas iziet ārpus šajā informācijas lapā garantētām, ir nepieciešams mūsu rakstisks apstiprinājums. Visi sniegtie dati tika iegūti apkārtējās vides un materiāla temperatūrā +23 °C un 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, ja vien nav noteikts citādi. Lūdzam ņemt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var būt ātrāka vai lēnāka.

Šeit ietvertā informācija, īpaši rekomendācijas par apiešanos ar produktu un tā lietošanu, ir pamatota uz mūsu profesionālo pieredzi. Tā kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto pielietojumu un tādā veidā ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, mēs stingri iesakām, lai katrā atsevišķā gadījumā tiek veikti pietiekoši testi, lai pārbaudītu mūsu produktu piemērotību to paredzētajam pielietojumam. Likumīga atbildība nevar tikt akceptēta, tikai pamatojoties uz šīs datu lapas saturu vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tiša pienākumu neizpilde vai liels pārkāpums no mūsu puses. Šī tehnisko datu lapa aizstāj visus iepriekšējos izdevumus, kas saistīti ar šo produktu.

Quality for Professionals