

Dekso 5

Produkta īpašības

Matēta 100% akrila sienu krāsa. Ieteicams telpām ar augstām funkcionālām un īpašām estētiskām prasībām, kas ir pakļautas netīrumiem un nolietojumam.

- Sienu krāsa
- Zems spīdums
- Izturīga virsma



Marķēšana



Produkta izmantošana

Dzīvojamās istabas, koridori, ieejas zonas, biroji, virtuves, tualetes, klīnikas un mazumtirdzniecības veikali. Betons, vieglbetons, apmetums, ķieģeļi, ģipškartona plāksnes, šķiedru apmetums, cementa šķiedras plātnes, cementa skaidu plātnes.

Virsmā

Jābūt tīram, sausam, cietam un piemērotam virsmas apstrādei.

Virsmas sagatavošana un

Noņemiet vaļēju materiālu un krāsu, notīrot un slīpējot.

Noņemiet netīrumus, netīrumus, taukus un krītēšanas materiālus ar Fluren 37.

Ūdens plankumi vai virsmas, kas iekrāsotas ar nikotīnu vai kvēpiem, jātīra ar Fluren 49 un jāapstrādā ar Stop Primer.

Cietas, gludas virsmas pēc vajadzības jāslīpē matētas un jākrāso ar Fix Primer.

Plaisas, nelīdzenumi un caurumi ir jāsaliek.

Absorbējošie un porainie substrāti jāgruntē ar Flügger Sealer.

Gruntēšana tiek veikta ar Wall Primer Perform vai Wall Primer Pro.

Uzklājiet 1-2 reizes.

Dažiem krāsas toņiem var būt nepieciešama papildu krāsojuma kārtā.

Lietojumprogrammu

Ota, rullītis vai airless

Izlemiet savu instrumentu / piederumu izvēli atkarībā no apdares.

Uzklājiet mitru uz mitru un pabeidziet krāsas izlīdzināšanu ar otu/rullīti tajā pašā virzienā.

Vienmēr izmantojiet vienu un to pašu partijas numuru uz blakus esošām/vienas plaknes virsmām.

Virsmas struktūras atšķirības var izraisīt krāsas toņa novirzi.

Aukstums/karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Materiāla temperatūra izsmidzināšanas krāsošanai, min. 12°C.

Žāvēšanas/sacietēšanas laikā nedrīkst veidoties uz virsmas kondensāts.

Auksts un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnīgu sacietēšanas un atkārtotas pārklāšanas intervālu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu un pieņemtu saķeri un rezultātu.

Laba prakse

Ja nepieciešams remonts, notīriet nelielas zīmes un netīrumus.

Vietējo remontu veic ar tādu pašu materiāla/partijas numuru, kāds sākotnēji tika izmantots.

Paredzams, ka vietas remonts būs redzams lielākā vai mazākā mērā atkarībā no krāsas, spīduma, uzklāšanas metodes, virsmas, gaismas un skata leņķa.

Lielāki bojājumi tiek novērsti ar apmalēm ap stūriem, savienojumiem un tamlīdzīgi.

Sagaidāmais rezultāts

Matēta virsma ar pieklusinātu, vienmērīgu struktūru, zemu spīdumu un netīrumus atgrūdošām īpašībām.

Iztur tīrīšanu, ieskaitot tīrīšanu uz vietas ar maigiem mazgāšanas līdzekļiem bez abrazīviem līdzekļiem, mīkstu suku, ūdeni un drānu.

Spēcīgi, īpaši tumši toņi ir jūtīgāki nekā gaiši uz nodiluma un pieskāriena slodzi.

Var rasties krītošanās uz intensīviem toņiem pigmenta pārpalikuma dēļ.

Nebloķē mezglu vai ūdenī šķīstošo krāsvielu, ūdens traipu un nikotīna caurspīdīgumu.

Esiet uzmanīgi, lietojot virsmu, līdz krāsa ir pilnībā sacietējusi.

Vides informācija

Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums nepieciešams.

Pirms tīrīšanas noņemiet pēc iespējas vairāk krāsas no instrumentiem.

Krāsu un tīrīšanas šķidrumu nedrīkst izliet kanalizācijā, bet savākt un iznīcināt kā vides atkritumus.

Tukšs un sauss iepakojums jāšķiro kā plastmasa, metāla rokturi jānoņem un jāšķiro kā metāls.

Pareizi uzglabājiel lieko krāsu, lai varētu izmantot pārpalikumus un samazinātu ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana

Vēss, bez sala un cieši noslēgts

Aizsardzības aprīkojums

Aizsargājiet ādu un acis no šļakatām ar piemērotu apģērbu, cimdiem un brillēm.

Izvairieties no izsmidzināšanas miglas un slīpēšanas putekļu ieelpošanas.

Valkājiet piemērotus aizsarglīdzekļus, sīkāku informāciju skatiet drošības datu lapā.

Papildu informācija

Šim produktam tiek izsniegta: [Vides produkta deklarācija](#)

Tehniskie dati

Produkta veids	100% akrila krāsa	Pilnībā sacietēts 20 °C temperatūrā, 60 % RH (dienās)	28
Spīdums	Matēts;5	Emisija saskaņā ar ISO 16000-9:2011 (< µg/m²h pēc 28 dienām)	190
Blīvums (kg/l)	1.32	Klasificēts saskaņā ar EN 13300	Izturība pret mitru nodilumu: R klase 1 Kontrasta attiecība: H10 2. klase (pie 8 m2/l) Spīdums: G4 matēts Maksimālais graudu izmērs: S1 smalks
Cietvielu svars %	57	Atšķaidīšanas	Ūdens parasti netiek atšķaidīts
Cietās vielas tilpums %	42	Instrumentu tīrīšana utt.	Ūdens
Nominālais izkliedēšanas ātrums (m²/ltr.)	8	Izcelsmes valsts	Dānija
Minimālā darba temperatūra uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	Min. +10°C		