

Produkta datu lapa

Flügger Interior High Finish 5

Flügger



Produkta īpašības

Matēta, akrila grunts kā arī galīgā klājuma krāsa. Lieliskas lietošanas īpašības. Augsts viendabīguma un necaurspīdīguma efekts. Nodrošina viendabīgu izskatu – un – lietojot to kā grunti – tā nodrošina lielisku saķeri ar nākamo virsmas apstrādes produktu. Piemēroti gan mitrai, gan sausai apstrādei ar smilšpapīru. Kā galīgā klājuma krāsa, produkts nodrošina bagātīgu, matētu, emaljai līdzīgu virsmu – kas salīdzinot ar citām šī paša spīdīguma līmeņa krāsām, ir daudz izturīgāka un vieglāk tīrāma.

Nebloķē ūdens bāzes krāsvielu, ūdens plankumu un nikotīna cauri spīdēšanu.

Flügger Interior High Finish 5 baltajos toņos, kā arī 1. bāzē ir apbalvot ar Eiropas ECO zīmolu.

-piemērota kā grunts, gan kā galīgā klājuma krāsa

-lieliska saķere uz krāsotām virsmām

-nodrošina bagātīgu, emaljai līdzīgu virsmu

Lietošana

Lietošanai iekštelpai kā grunts uz krāsota koka, vai arī uz ar pret rūsas līdzekli apstrādātu dzelzs un metāla virsmas. Galīgais klājums šajā gadījumā jāveic ar ūdens bāzes vai arī ar šķīdinātāju bāzes krāsu.



Turklāt, produkts ir īpaši piemērots kā galīgais krāsas/akrila emaljas klājums uz iepriekš apstrādātas koksnes, piemēram, koka griestiem vai paneļiem.

Apstrāde

Substrātam ir jābūt, tīram un cietam. Noņemt kaļķa un lūpošas krāsas paliekas.

Notīrīt ar Fluren 37 Basic Cleaner, pirms krāsas uzklāšanas. Cietas un gludas virsmas noberzt ar smilšpapīru.

Dzelzs un metāla virsmas nogruntēt ar attiecīgu, pret rūsu aizsargājošo grunts krāsu.

Uzklāt ar otu, krāsas rulli, krāsas paliktni vai arī ar aerosolu.

Tīrīšana un uzturēšana

Notīrīt ar Fluren 32 Universal Cleaner pēc nepieciešamības. Virsmas atsevišķu daļu labošana pēcāk iespējama ar šo pašu krāsu. Jāievēro! Krāsojot rievotu vai rupju koksni, ir jāņem vērā, ka laika gaitā parādīsies kailas un nepastrādātas kok daļas. Tas notiek tāpēc, ka zema gaisa mitruma apstākļos, piemēram, ziemā koksne saraujas.

Efektīva lietošana

Kādu laiku pēc nožūšanas, esiet uzmanīgs lietojot virsmu, lai izvairītos no tās sabojāšanas. Uzklāt Flügger Interior Wood Primer uz absorbējošām vai viegli kaļķojošām virsmām. Nogruntēt nesen aizpildītas virsmas ar Flügger Sealer.

Tehniskā specifikācija - balts

Tips:	Akrila krāsa
Blīvums:	1,40kg/litrā
Spīdīgums:	5, matēts
Cietās daļiņas:	Svars, %: 55 Tilpums, %: 39
Uzklāšanas proporcija:	Aptuveni 8 m ² litrā
Lietošanas temperatūra	Min. temp. žūšanas un lietošanas laikā +5 C Max. gaisa mitrums: 80% RH
Žūšanas ilgums +20 C, 60% RH:	Nožuvis lai pieskartos: 1 stunda Intervāls starp klājumiem - balts: 4 stundas Intervāls starp klājumiem - 3.bāze: 12 stundas Pilnībā nožuvis pēc vairākām dienām
Atšķaidīšana:	Ar ūdeni.
Darbarīku tīrīšana:	Ar ūdeni un ziepēm
Glabāšana:	Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā

Atslēga: INT H 5

2010. gada decembris aizstāj 2010. gada septembri

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju.

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi.

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80