

Sandplast LGS Pro Airless

Sandplast PRO sērijas produkti ir lietošanai gatavas špakleļtepes ar uzlabotām apstrādes īpašībām prasīgam profesionālim. Produktiem ir vislabākās tehniskās īpašības efektīvai un racionālai lietošanai, kā arī atbilstība visaugstākajām Skandināvijas ekoloģiskajām prasībām.

Produkta īpašības

Airless izsmidzināma/rullējama špakleļtepe sausām telpām. Satur vieglus materiālus ar optimizētām uzklāšanas īpašībām bezgaisa izsmidzināšanai. Pabeidziet apstrādi ar izvēlēto sienu segumu un /vai piemērotu griestu vai sienas krāsu vēlamojā krāsā un spīdumā.



- Smidzināšanas pildviela ar labu virsmas aizpildīšanu
- Optimizētas uzklāšanas īpašības
- Ziemeļvalstu ekomarkējums

Produkta izmantošana

Labi aizpildoša pildviela strukturētu virsmu pilnīgai noklāšanai un izlīdzināšanai, piemēram, apmetums, betons un krāsotas strukturālās tapetes un stiklaudums/filcs.

Virsmas

Jābūt tīram, sausam, stingram un piemērotam virsmas apstrādei.

Virsmas sagatavošana

Noņemiet vaļēju materiālu un krāsu, tīrot, slīpējot un noņemot putekļus.

Notīriet netīrumus, netīrumus, taukus un krīta materiālus, tīrot ar Fluren 37.

Ūdenī šķīstošās krāsas izmaiņas, nikotīnu un kvēpus var notīrīt ar Fluren 49.

Noslīpēt cietas, slidenas virsmas.

Uz jaunām reģipša virsmām šuves aizpildiet ar Sandplast 696 vai Sandplast LB un papīra lenti

Uzklājiet špakleļtepi un izlīdziniet.

Pēc dažām minūtēm pildviela nosēžas un pēc tam kļūst vieglāk izlīdzināma.

Pirms jebkādas nākamās apstrādes slīpējiet virsmu un gruntējiet to.

Uzklāšana

Uzklājiet, izmantojot bezgaisa izsmidzināšanu un izlīdziniet ar špakleļlāpstiņu Airless iekārtas sprauslas izvēli un spiedienu noregulējiet atbilstoši izsmidzināšanas sistēmai un projekta lielumam.

Uzklājiet pietiekamu daudzumu špakleļtepes un pēc tam izlīdziniet to.

Aukstums/ karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Aukstums un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnīgu sacietēšanu un nākamā slāņa uzklāšanas intervālu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Palielināta rukuma risks, ja špakleļtepe pirms nākamās kārtas apstrādes nav pilnībā sacietējusi.

Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu un pieņemtu saķeri un rezultātu.

Sagaidāmais rezultāts

Gaiši pelēka, vienmērīga virsma gatava papildu apstrādei ar sienu segumu un/vai piemērotu griestu vai sienas krāsu vēlamajā krāsā un spīdumā

Lūdzu, ņemiet vērā!

CE: EN 15824 Specifikācijas ārējiem renderējumiem un iekšējiem apmetumiem uz organisko saistvielu bāzes (DoP 101)

EN 13963Ģipškartona plātņu materiālu savienošana 2A, 3A

Vides informācija

Notīriet krāsu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni. Nogādājiet tekošas krāsas paliekas uz vietējo pārstrādes centru. Samaziniet krāsas atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai izmantošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana: vēss, bez sala un cieši noslēgts

Papildu informācija

Produkts atbilst M1 prasībām: Būvmateriālu emisiju klasifikācija: Būvmateriālu ķīmiskās un sensorās testēšanas protokols.

Nordic Swan Ecolabel (3097 0008)

Šim produktam ir izsniegts: [Produkta vides deklarācija](#)

Ieteicamā slīpēšana ar smilšpapīru ar graudu 120-150 un vidēju ātrumu. Atbilst CE prasībām EN 15824,

Tehniskie dati

Krāsa	Gaiši pelēka
Blīvums (kg/l)	0,95
Cietvielu svars %	55
Cietvielu sēj. %	52
Min. darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	Min. +10°C
mitrums	Maks. mitrums 80 % RH.
Atkārtoti uzklājams 20° C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (stundās)	16
Pilnībā sacietējis 20°C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (dienas)	28
Emisijas acc. ISO 16000-9:2011 (< µg/m³h pēc 28 dienām)	72
Adhēzija uz betona (MPa)	0,49
Slāņa biezums (nominālais mm)	2
Graudu izmērs (maks. mm)	0,3
Instrumentu tīrīšana utt.	Ūdens