

# Sandplast LH

Flügger Sandplast sērijas produkti ir lietošanai gatavas špakleļtepes. Produktiem ir vislabākās tehniskās īpašības efektīvai un racionālai lietošanai, kā arī atbilstība visaugstākajām Skandināvijas ekoloģiskajām prasībām.

## Produkta īpašības

Gatava lietošanai špakleļtepe sausām telpām.

Sastāv no vidēji graudainas pildvielas ar labu aizpildīšanas spēju.

- Vidēji smalka struktūra
- Nav paredzēta reģipša šuvju papīra līmēšanai
- Gaiši pelēka



## Produkta izmantošana

Var izmantot virsmu izlīdzināšanai uz apmetuma, betona, reģipša virsmām un iepriekš krāsotām virsmām.

Nav paredzēta reģipša šuvju papīra līmēšanai un armēšanai.

## Virsmas

Jābūt tīrai, sausai, stingrai un piemērotai virsmas apstrādei.

## Virsmas sagatavošana

Noņemiet vaļēju materiālu un krāsu, tīrot, slīpējot un noņemot putekļus.

Notīriet netīrumus, netīrumus, taukus un krīta materiālus, tīrot ar Fluren 37.

Ūdenī šķīstošās krāsas izmaiņas, nikoīnu un kvēpus var notīrīt ar Fluren 49.

Noslīpēt cietas, slidenas virsmas.

Uzklājiet špakleļtepi un izlīdziniet.

Pirms jebkādas nākamās apstrādes slīpējiet virsmu un gruntējiet to.

## Uzklāšana

Uzklājiet un izlīdziniet ar špakleļlāpstiņu.

Uzklājiet pietiekamu daudzumu špakleļtepes un pēc tam izlīdziniet to.

Slīpēšanu ieteicams uzsākt iespējami agrāk jo špaktele pēc pilnīgas nožūšanas slīpējas grūtāk.

Aukstums/ karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Aukstums un paaugstināts mitrums pagarina žāvēšanas laiku, pilnīgu sacietēšanu un nākamā slāņa uzklāšanas intervālu.

Paaugstināta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žāvēšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Palielināta rukuma risks, ja špakleļtepe pirms nākamās kārtas apstrādes nav pilnībā sacietējusi.

Vienmēr veiciet testa apstrādi, lai pārbaudītu un pieņemtu saķeri un rezultātu.

## Sagaidāmais rezultāts

Gaiša vienmērīga virsma gatava papildu apstrādei ar sienu segumu un/vai piemērotu griestu vai sienas krāsu vēlamojā krāsā un spīdumā

## Vides informācija

Noīriet produktu no instrumentiem un mazgājiet tos ar ūdeni. Nogādājiet produkta paliekas uz vietējo pārstrādes centru. Samaziniet produkta atkritumus, iepriekš novērtējot, cik daudz produkta jums ir nepieciešams. Saglabājiet atlikušo krāsu turpmākai izmantošanai, lai jūs varētu efektīvi samazināt ietekmi uz vidi.

**Uzglabāšana:** vēss, bez sala un cieši noslēgts

## Papildu informācija

Produkts atbilst M1 prasībām: Būvmateriālu emisiju klasifikācija: Būvmateriālu ķīmiskās un sensorās testēšanas protokols.

Nordic Swan Ecolabel (3097 0008)

Šim produktam ir izsniegta EPD (Enviromental Product Declaration)

## Tehniskie dati

|                                                                                |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Krāsa                                                                          | Gaiši pelēka           |  |
| Blīvums (kg/l)                                                                 | 1,14                   |  |
| Sausais atlikums pēc svara %                                                   | 55                     |  |
| Sausais atlikums pēc tilpuma %                                                 | 56                     |  |
| Min. darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/sacietēšanas laikā                    | Min. +10°C             |  |
| mitrums                                                                        | Maks. mitrums 80 % RH. |  |
| Atkārtoti uzklājams 20° C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (stundās) | 20                     |  |
| Pilnībā sacietējis 20°C temperatūrā, gaisa relatīvais mitrums 60 % (dienas)    | 28                     |  |
| Adhēzija uz betona (MPa)                                                       | 0,66                   |  |
| Slāņa biezums (nominālais mm)                                                  | 2                      |  |
| Graudu izmērs (maks. mm)                                                       | 0,2                    |  |
| Instrumentu tīrīšana utt.                                                      | Ūdens                  |  |